

## LOBADUR® WS 2K Duo *mattierte Varianten*

Für LOBADUR® WS 2K Duo glänzend & LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip jeweilige separate Information beachten



### Produktbeschreibung

2-Komponenten-Wassersiegel auf Polyurethan-Basis mit sehr hoher Endhärte, großer Elastizität und ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit.

### Einsatzbereich

Parkett- und Holzfußböden, sowie Kork-, PVC-, Linoleum Beläge mit normaler bis besonders starker Beanspruchung.

### Eigenschaften

- universell einsetzbar
- langjährig bewährtes System
- besonders leicht zu verarbeiten
- exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
- vielfältig in Gestaltung, Funktionalisierung und Kombinierbarkeit

### Technische Daten

<b>Artikel-Nr.</b>	11466-9	<b>Materialverbrauch</b>	je Walzauftrag 100 – 120 ml/m <sup>2</sup> (8-10 m <sup>2</sup> /l)
<b>Glanzgrad</b>	matt (ca. 18*) halbmatt (ca. 30*) extramatt (ca. 8*) Der Glanzgrad wird gemessen bei 60° auf Glas. Er ist abhängig von der Schichtdicke und den Klimabedingungen (Temp. rel. LF) während der Trocknung. Die Werte sind lediglich orientierend.	<b>Auftragsgerät</b>	LOBATOOL Lackwalze DeLuxe 120 oder Microfaser 100 -120
<b>Gebindegröße</b>	matt und halbmatt 1kg, 5 kg extramatt 5kg - jeweils inkl. Härter -	<b>Trockenzeiten</b>	Frühestens überlackierbar nach 4-6 Stunden vorsichtig begehbar nach 4-6 Stunden Zwischenschliff frühestens nach 8-10 Stunden Leichte Beanspruchung nach 24 Stunden Volle Belastbarkeit nach 5 Tagen
<b>Verpackung</b>	Karton: 2 x 5 kg Palette: 96 x 5 kg Karton: 6 x 1 kg Palette: 360 x 1 kg	<b>Zwischenschliff</b>	LOBATOOL Lochpad K120 oder feiner alternativ Schleifgitter K120 oder feiner. Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackiert werden. Mit einem Zwischenschliff vor dem letzten Anstrich wird eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt.
<b>Festkörper</b>	36 ± 1% abgemischt 40 ± 1% abgemischt extramatt	<b>Verdünner</b>	Der Lack ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!
<b>Viskosität DIN 4</b>	23 ± 1s abgemischt		
<b>Lagerung und Transport</b>	+5°C bis +25°C 12 Monte lagerstabil Kein Gefahrgut nach ADR Härter enthält: Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer. Hinweise des Herstellers beachten., Xn Gesundheitsschädlich		
<b>GISCODE</b>	W2/DD+ (extramatt W3/DD+)		

### VOC

2004/42/CE

EU Grenzwert für das Produkt Kat. A/j: 140g/l (2007/2010)

Produkt matt enthält max. 49 g/l VOC

halbmatt enthält max. 49 g/l VOC

extramatt enthält max. 67 g/l VOC

Verarbeitungsfertige Mischung mit WS 2K Härter



(außer extramatt)

(außer extramatt)

## LOBADUR® WS 2K Duo *mattierte Varianten*

Für LOBADUR® WS 2K Duo glänzend & LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip jeweilige separate Information beachten

### Verarbeitungshinweise:

- Masse aufschütteln, Härter im Verhältnis 10 : 1 (bei extramatt 5 : 1) zugeben und durch schütteln einmischen
- Sollen Teilmengen abgemischt werden LOBATool Messbecher verwenden, bzw. auswiegen
- Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBATool Versiegelungseimer verwenden
- Nach dem Abmischen 2 Stunden verarbeitbar
- Allgemeine Arbeitsschutzbestimmungen beachten
- Klimabedingungen beachten\*
- Arbeitsräume belüften \*

\*) Siehe Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von wasserbasierten LOBADUR® Produkten

### Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden:

1. Untergrund vorbereiten und grundieren
2. Trocknung der Grundierung lt. Technischer Information
3. WS 2K Duo rollen
4. Trocknung 8-10 Stunden
5. Zwischenschliff
6. WS 2K Duo rollen

### Empfohlen ist die Verwendung einer Grundierung:

#### Zur Minimierung der Kantenverleimung mit Sperrwirkung (für Exotenhölzer)

- WS EasyPrime
- HS GlobaSeal
- PrimaSeal (lösemittelhaltig)

### Aufbauempfehlung für Linoleum und PVC:

1. Untergrund durch eine Grundreinigung vorbereiten, auch neu verlegte Böden müssen grundgereinigt werden, Pflegemittelrückstände müssen vollständig entfernt werden, ansonsten drohen Haftungsstörungen\*
2. Nachwischen mit klarem Wasser (neutralisieren)
3. Trocknung
4. 1 x WS 2K Duo rollen

\*Lackierte PVC und Linoleum Beläge müssen nach der Grundreinigung und vor der Lackierung mit einem LOBATool Schleifvlies mattiert werden.

### Grundreinigung:

**PVC:** Grundreinigung mit Grundreiniger Spezial  
Trocknung ca. 2 Stunden.

**Linoleum:** Grundreinigung mit CareRemove  
Trocknung über Nacht.

### Aufbauempfehlung für Korkbeläge:

- Kork erst nach genügendem Abbinden des Klebstoffes versiegeln (Herstellerangaben beachten)
- Maximal 2 Schichten pro Tag lackieren

#### a) Unbehandelter Naturkork

1. WS 2K Duo in drei Anstrichen rollen
2. Nach dem ersten Auftrag Trocknung über Nacht (reduziert die Gefahr von Granulat Quellungen)
3. Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag

#### b) Werkseitig vorbeschichteter Kork

1. Angaben des Korklieferanten beachten.
2. Bei Eignung zur Nachlackierung nach einem Zwischenschliff in ein bis zwei Aufträgen WS 2K Duo rollen

#### c) Renovierung / Nachlackierung alter Beschichtungen

1. Grundreinigung mit CareRemove. Der Einsatz einer Einscheibenmaschine und LOBATool Spezialpad grün ist erforderlich. Rückstände von Pflegemitteln müssen vollständig entfernt sein, bereits geringe Rückstände stören die Haftung des Lackes.
2. Nachwischen mit klarem Wasser (neutralisieren)
3. Nach Trocknung gründlicher Zwischenschliff
4. WS 2K Duo in ein bis zwei Anstrichen rollen

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung und Pflege von wasserbasierten LOBADUR® Produkten sind zu beachten.